

CHEMICAL COMPOSITION (%)

<i>Steel group</i>	<i>C max</i>	<i>Mn max</i>	<i>Si max</i>	<i>S max</i>	<i>P max</i>	<i>V max</i>	<i>Nb max</i>	<i>Ti max</i>
Grade A, L210GA	0.21	0.90	0.40	0.030	0.030			
Grade B, L245GA	0.20	1.15	0.40	0.030	0.030			
L245NB	0.16	1.10	0.40	0.020	0.025			
L290NB	0.17	1.20	0.40	0.020	0.025	0.05	0.05	0.04
L360NB	0.20	1.60	0.45	0.020	0.025	0.10	0.05	0.04
L415NB	0.21	1.60	0.45	0.020	0.025	0.15	0.05	0.04